

Sika® Aktivator-205 (Sika® Cleaner-205)

Promoteur d'adhérence pour supports non poreux

Propriétés

Base chimique	Promoteur d'adhérence solvanté
Couleur	Incolore, transparent
Densité (CQP ¹ 006-3 / ISO 2811-1)	0.8 kg/l environ
Point éclair (CQP 007-1 / ISO 13736)	+12°C
Température d'application	+5°C à +40°C
Méthode d'application	Essuyage avec un chiffon non pelucheux ou papier absorbant
Pouvoir couvrant	30-60 ml par m ² environ.
Temps de séchage ^{2/3}	10 min
Stockage (<25°C)	Emballage scellé, dans un endroit frais et sec
Durée de conservation	12 mois

¹CQP = Corporate Quality Procedure

²à 23°C / 50% HR

³dans des conditions d'application spécifiques, la température et le temps de séchage peuvent être différents

⁴Le produit reste actif pendant 2 heures

Description

Le Sika® Aktivator-205 est un promoteur d'adhérence en solution alcoolique spécialement formulé pour la préparation des supports avant la réalisation d'applications de collage ou d'étanchéité.

Le Sika® Aktivator-205 est fabriqué suivant les règles d'assurance qualité ISO 9001 et 14001 et du Programme « Responsible Care ».

Domaines d'application

Le Sika® Aktivator-205 est utilisé sur des supports non poreux, tels que : les métaux, les plastiques, les vitrages sérigraphiés et les surfaces peintes.

Ce produit est exclusivement réservé aux professionnels.

Des tests sur les supports réels devront être réalisés pour vérifier l'adhérence et la compatibilité du produit.

Méthode d'application

Essuyer les surfaces à traiter à l'aide d'un chiffon propre non pelucheux ou d'un papier absorbant imbibé de Sika® Aktivator-205. Changer de chiffon ou de papier après chaque nettoyage.

Si la zone prétraitée n'est pas collée au bout de 2 heures, l'opération devra être répétée (2 fois maximum).

La température optimum d'application est comprise entre +15°C et +25°C.

La consommation dépendra de la nature spécifique des supports et du procédé de fabrication.

Refermer soigneusement le flacon après chaque utilisation.

Une exposition prolongée à l'humidité ambiante troublera le Sika® Aktivator-205, le rendant inactif. Ne pas utiliser de produit dans ces conditions.

Le temps de séchage peut varier en fonction des conditions climatiques.

Important

Le Sika®Aktivator-205 contient de l'isopropanol qui peut polluer les peintures fraîches. Des tests préliminaires sont nécessaires. Si le Sika®Aktivator-205 est accidentellement répandu sur les supports adjacents, l'essuyer immédiatement avec un chiffon propre et sec.

Ne pas appliquer le Sika®Aktivator-205 sur des supports poreux. Sur de tels supports le produit pourrait ne pas sécher complètement, ce qui gênerait le processus de polymérisation de la colle. Masquer si nécessaire les supports poreux adjacents.

Le Sika®Aktivator-205 se conserve 1 mois après ouverture du flacon. Ne pas utiliser le produit devenu opaque.

En aucun cas, le Sika®Aktivator-205 ne doit être utilisé pour le nettoyage ou le lissage des joints de Sikaflex®.

Documentations

Les documentations suivantes sont disponibles sur simple demande :

- Fiche de données de sécurité
- Guide des préparations de surface Sika

Conditionnement

Flacon	30 ml
Bidon	250 ml
	1 l
	5 l

Valeurs

Toutes les données techniques énoncées dans la présente fiche produit sont basées sur des tests de laboratoire. Les valeurs mesurées sont susceptibles de variation pour des raisons indépendantes de notre contrôle.

Important

Pour plus d'informations concernant la manipulation, le stockage et l'élimination de ce produit, consulter la fiche hygiène et sécurité disponible sur le site www.quickfds.fr

Note

Les informations contenues dans la présente notice, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale des produits SIKA®, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société SIKA a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. Nos services sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.



Pour plus d'informations :
www.sika.com

Sika France S.A
BU Industry
84 rue E. Vaillant
93350 LE BOURGET
Tel : 01.49.92.80.33
Fax : 01.49.92.80.97

Siège Social
101 rue de Tolbiac
75654 Paris Cedex

